

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) **EP 0 811 367 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
10.12.1997 Patentblatt 1997/50

(51) Int. Cl.⁶: **A61J 1/00**, B65D 23/02,
C03C 17/22, C03C 17/245

(21) Anmeldenummer: 97104498.7

(22) Anmeldetag: 17.03.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI

(30) Priorität: 05.06.1996 DE 19622550

(71) Anmelder:
• **Schott Glaswerke**
55122 Mainz (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR IT LI
• **Carl-Zeiss-Stiftung**
trading as **SCHOTT GLASWERKE**
55122 Mainz (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
GB

(72) Erfinder:
• **Spallek, Michael, Dr.**
55218 Ingelheim (DE)
• **Walther, Marten Dr.**
55270 Engelstadt (DE)
• **Lohmeyer, Manfred**
55299 Nackenheim (DE)
• **Heming, Martin, Dr.**
55442 Stromberg (DE)

(54) **Glasbehälter insbesondere zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Lösungen**

(57) Glasbehälter insbesondere zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Lösungen, bei dem seine mit den Lösungen in Kontakt stehende Oberfläche mit einer mittels eines Plasma-CVD-Verfahrens aufgetragenen Schicht (2) aus Oxiden und/oder Nitriden der Elemente Si, Ti, Ta, Al oder Mischungen davon überzogen ist.




Fig. 1

EP 0 811 367 A2

Beschreibung

Glasbehälter zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Lösungen sind dazu bestimmt, in direkten Kontakt mit diesen Lösungen zu kommen. Verschiedene Arten von Glasbehältern kommen zur Anwendung, beispielsweise Ampullen, Fläschchen, Spritzenkörper für Fertigspritzen, Zylinderampullen und Behältnisse zur Aufnahme von Blut und Blutproben.

Es ist bekannt, daß sich bei allen Glasbehältnissen und selbst bei Glasbehältnissen aus Borosilikatglas, die gemäß den Pharmakopöen (z. B. Deutsches Arzneibuch DAB 10) in die höchste Beständigkeitsklasse eingestuft werden, Wechselwirkungen der Lösungen mit der Glasoberfläche nachweisen lassen. Die Wechselwirkungen bei Glasbehältnissen aus Kalk-Natron-Glas sind allerdings noch bedeutend größer.

Die Wechselwirkung beruht in erster Linie auf der Auslaugung von alkalischen Stoffen aus der Glasoberfläche durch die wäßrige Lösung. Diese Auslaugung kann während der Lagerung der Lösung zu einer unerwünschten Erhöhung des pH-Wertes, z. B. bei Wasser für Injektionszwecke, um mehrere pH-Einheiten führen (z. B. Borchert et al., J. of Parenteral Science & Technology, Vol. 43, No. 2, March/April 1989).

Auch kann bei manchen Medikamenten ein Teil der Wirksubstanz durch aus dem Glas gelöste Ionen inaktiviert werden, was besonders bei niedrig dosierten Medikamenten stört.

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, einen Glasbehälter zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Lösungen zu finden, der sich gegenüber diesen Lösungen in hohem Maße inert verhält, d. h. bei dem die Menge an durch die Lösungen aus dem Glas ausgelaugten Ionen minimiert ist.

Diese Aufgabe wird durch den im Patentanspruch 1 beschriebenen Glasbehälter gelöst.

Der Glasbehälter ist auf seiner Innenseite, d. h. auf seiner mit den Lösungen in Kontakt stehenden Oberfläche mit einer Schicht aus Oxiden und/oder Nitriden der Elemente Si, Ti, Ta, Al oder Mischungen davon überzogen, wobei diese Schicht mittels eines Plasma-CVD-Verfahrens (PCVD-Verfahren) erzeugt worden ist. Insbesondere ist die Schicht durch das Plasma-Impuls-CVD-Verfahren (PICVD-Verfahren) hergestellt worden.

Bei diesen Verfahren findet eine Schicht-Abscheidung aus der Gasphase (Chemical Vapour Deposition = CVD) statt, wobei die zur Spaltung der Precursor-Gase erforderliche Energie durch ein elektrisches Hochfrequenzplasma in das System eingebracht wird. Diese Verfahren sind an sich wohl bekannt.

Überraschend hat sich gezeigt, daß ein Glasbehälter mit nach dem PCVD- bzw. PICVD-Verfahren hergestellten Schichten eine ganz überragende Widerstandsfähigkeit gegenüber der Auslaugung besitzt und sich damit gegenüber denen in ihm gelagerten Lösungen in höchstem Maße inert verhält.

Besonders geeignet sind oxidische Schichten, insbesondere solche aus SiO_2 und TiO_2 , wobei SiO_2 bevorzugt wird. Die Dicke der Schichten soll etwa 10 bis 1000 nm betragen, eine Dicke zwischen 20 und 1000 nm, insbesondere 20 bis 500 nm ist bevorzugt. Es können auch mehrere Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung als Schichtenpaket abgeschieden werden, wobei das Schichtenpaket die o.a. Schichtdicke besitzen soll.

Die Zusammensetzung des Glases, aus dem der Behälter besteht, ist nicht kritisch. Im allgemeinen wird man die für pharmazeutische Anwendungen üblichen farblosen und gefärbten Gläser einsetzen. Bevorzugt werden jedoch Gläser, die bereits an sich einer niedrigen hydrolytischen Klasse angehören, verwendet, also insbesondere die sog. Neutralgläser (Borosilikatgläser) (DAB 10).

Die Abbildung zeigt in Figur 1 beispielhaft ein 10 ml Injektionsfläschchen aus Glas. Das Fläschchen besteht aus Glas 1, dessen Innenseite mit einer SiO_2 -Schicht 2 versehen ist. Die Dicke der SiO_2 -Schicht ist nicht maßstabsgetreu dargestellt.

Die hervorragenden Eigenschaften des erfindungsgemäßen Behälters werden an folgendem Beispiel gezeigt:

Ein Glasbehälter aus Borosilikatglas der Zusammensetzung 75 % SiO_2 , 11 % B_2O_3 , 5 % Al_2O_3 , 7 % Na_2O , 2 % CaO + BaO in der Form eines Injektionsfläschchens für 10 ml Inhalt, der auf seiner Innenseite eine nach dem PICVD-Verfahren aufgebraute 150 nm dicke SiO_2 -Schicht besitzt, wird mit 2 ml 0,4 mol HCl gefüllt und anschließend 1 Stunde bei 121 °C autoklaviert. Anschließend wird die Menge an freigesetzten Natrium-, Calcium-, Aluminium-, Bor- und Silicium-Kationen in $\mu\text{g/l}$ bestimmt. Zum Vergleich wurde der Versuch mit einem identischen Behälter wiederholt, der jedoch nicht mit einer Innenbeschichtung versehen war. Die Ergebnisse sind in der Tabelle zusammengefaßt.

Kationen Freisetzung	Vergleich	
	Borosilikatglas ohne Schicht ($\mu\text{g/l}$)	Borosilikatglas mit 150 nm SiO_2 -Schicht ($\mu\text{g/l}$)
Natrium (Na)	3,5	< Nachweisgrenze von 0,01
Kalzium (Ca)	1,1	< Nachweisgrenze von 0,05
Bor (B)	3,5	< Nachweisgrenze von 0,10
Aluminium (Al)	2,3	< Nachweisgrenze von 0,05
Silizium (Si)	5,0	< Nachweisgrenze von 0,30

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus jeweils 32 geprüften Glasbehältern. Bei dem erfindungsgemäßen Glasbehälter bleibt die Menge der ausgelaugten Kationen stets unterhalb der Nachweisgrenze. Besonders überraschend ist es, daß trotz einer SiO_2 -Konzentration von 100 % in der Schicht die ausgelaugte Menge an Si-Ionen deutlich niedriger ist, als bei der Vergleichsprobe, obwohl dort die SiO_2 -Konzentration in der mit der Lösung in Kontakt stehenden Wand nur 75 Gew.-% beträgt.

Patentansprüche

1. Glasbehälter insbesondere zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Lösungen, dadurch gekennzeichnet, daß seine mit den Lösungen in Kontakt stehende Oberfläche mit einer mittels eines Plasma-CVD-Verfahrens aufgetragenen Schicht aus Oxiden und/oder Nitriden der Elemente Si, Ti, Ta, Al oder Mischungen davon überzogen ist.
2. Glasbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht 20 bis 1000 nm dick ist.
3. Glasbehälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht aus SiO_2 besteht.
4. Glasbehälter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht mittels des Plasma-Impuls-CVD-Verfahrens aufgebracht ist.




Fig. 1